

Грунтовка In Warm Reform EP 0142

- Срок службы при толщине покрытия 25 мкм в условиях умеренно-холодного климата промышленной атмосферы – 2 года.

Краткое описание

Двухкомпонентная эпоксидная грунтовка с отвердителем на основе полиамида.

Область применения

Используется в качестве межоперационной защиты стальных конструкций, деталей и металлопроката.

Применяется на поточных автоматизированных линиях. Возможно проведение сварочных работ без удаления покрытия. Используется для грунтования поверхностей из стали, цветных металлов и их сплавов.

Технические характеристики

Цвет	красно-коричневый
Объемная доля нелетучих веществ, %	34
Плотность, г/см ³	1,2
Теоретический расход (25 мкм)	65 г/м ²