

Грунт-эмаль In Warm Reform AU 1431

- Барьерная и ингибиторная защита
- Отличная адгезия к металлическим и бетонным конструкциям
- Короткое время высыхания – 4 часа при 20 °С и 30 минут при 70 °С
- Устойчивость к воздействию температур от -40 °С до +60 °С
- Устойчивость к УФ-воздействию
- Срок службы покрытия в условиях промышленной атмосферы умеренного и холодного климата – шесть лет.

Краткое описание

Суспензия пигментов, антикоррозийных и функциональных наполнителей в алкидно-уретановом пленкообразующем веществе, образующая после высыхания однородную защитную пленку с высокими декоративными свойствами.

Область применения

Предназначена для защитно-декоративной окраски металлических и бетонных поверхностей различного назначения с повышенными требованиями ко времени высыхания.

Применяется по негрунтованным поверхностям. Грунт-эмаль InWarm Reform AU 1431 образует гладкое (полуматовое, глянцевое) атмосферостойкое покрытие, устойчивое к временным обливам слабыми растворами кислот, щелочей и нефтепродуктов.

Рекомендуется для защиты бетонных и металлических поверхностей сельхозтехники, ж/д транспорта, надводной части судов и судовых надстроек, а также для защиты бетонных и металлических поверхностей, эксплуатирующихся в атмосферных условиях.

Технические характеристики

Цвет	по каталогу RAL	
Объемная доля нелетучих веществ, %	52±2	
Плотность, г/см ³	1,25	
Теоретический расход (40 мкм)	90 г/м ² (13 м ² /л)	
Блеск:	полуматовый	20–35
	глянцевый	40–50